



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

JURIDISCHE GEGEVENS:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 Iv

CONTACTGEGEVENS:
WEBSITE: www.u-power.it/it
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 27/05/2024

DATA PAPIER

PRODUCTFOTO

ASSORTIMENT

TECHNOLOGIEËN

UB20059 SNAKE OB SR
Confort 11
SCHOEN TYPE "A"
MATEN 35-48
SCHOENMAAT ONDERZOCHT 42 -
GEWICHT 1.025



URBAN



BESCHRIJVING

TECHNISCHE SPECIFICATIES

EN ISO-STANDAARD

WAARDE

De schoen SNAKE heeft een bovenwerk van zacht leder, binnenvoering en tong van leder, waardoor comfort en welzijn van de voet wordt gegarandeerd. Het comfort wordt verhoogd door de lederen binnenzool en de polyurethaan-zool met Infinergy®-inzetstuk.

Het Infinergy®-inzetstuk, de ziel van deze revolutionaire schoen is de technologie die meer dan 55% van de energie opslaat en bij elke stap teruggeeft.

Infinergy® is geboren in de wereld van hardlopen en transformeert de traditionele demping in dynamische demping, die de beweging van de voet benut om de energie tijdens de fase voor hechting op de zool op te slaan en deze terug te geven wanneer de voet naar voren wordt geduwd.

De eerste LIFESTYLE-schoen van U-Power die zich kenmerkt door:

- opvallende look
- sportief ontwerp
- verrassend comfort

NEUS

Impact weerstand. Vrije hoogten na impact mm
Druksterkte. Vrije hoogten na compr. mm

BINNENZOO "N.A."

Punctuurweerstand N

ELEKTRISCHE WEERSTAND CATEGORIE SCHOENEN

DYNAMISCHE WATERDICHTHEID VAN HET BOVENSTUK NA 60'

Wateropname na 60'

Doorgelaten water na 60'

Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm² h)

Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm²

MASKER VOERING

Doorlatendheid voor waterdamp mg/(cm² h)

Permeabiliteitscoëfficiënt mg/cm²

Slijtvastheid cycli DROOG

Slijtvastheid cycli VOCHTIG

BINNENZOO

Slijtvastheid

ENIGE SLIJTAGE

Slijtvastheid (volumeverlies) mm³

Buigsterkte mm

Weerstand tegen loslaten van zool /tussenzool N/mm

Hiel energieabsorptie J

SLIPWEERSTAND

Slipvastheid op keramiek met NaLS (hak vooruit 7°)

Slipvastheid op keramiek met NaLS (hak achteruit 7°)

SR-Slipvastheid op keramiek met glycerine (hak vooruit 7°)

SR-Slipvastheid op keramiek met glycerine (hak achteruit 7°)

20347:2022	VERKREGEN
≥ 14	N.A.
≥ 14	N.A.
≥ 1100	N.A.
< 10 ⁹ Ω	N.A.
≤ 30%	N.A.
≤ 0.2 gr	N.A.
≥ 0.8	1.0
≥ 15	20.1
≥ 2	16.9
≥ 20	142.3
25600 cycli	Geen gaten
12800 cycli	Geen gaten
≥ 400 cycli	Geen schade
≤ 150	28
≤ 4	0.8
≥ 3	3.6
≥ 20	N.A.
≥ 0.31	0.45
≥ 0.36	0.42
≥ 0.19	0.32
≥ 0.22	0.25